

Układanie okładzin wierzchnich na podkładach anhydrytowych

Jastrych anhydrytowy nadaje się do stosowania pod każdy rodzaj okładziny jak płytki, kamień, panel, żywica, PCV, wykładzina czy parkiet.

Ważne by dylatacje w jastrychu pokrywały się z dylatacjami w okładzinie.

Zaleca się zagruntowanie jastrychu środkiem przeznaczonym do układanej okładziny (np. Knauf Estrichgrund)

Płytki ceramiczne.

Płytki układane są metodą cienkowarstwową. Do klejenia płytek najlepiej sprawdzają się elastyczne kleje cienkowarstwowe wiążące hydraulicznie (np. Knauf K4)

Parkiet.

Wybrany rodzaj parkietu (klepka, mozaika, cienkowarstwowy...) przykleja się stosując kleje rozpuszczalnikowe, dyspersyjne lub dwuskładnikowe poliuretanowe. Rodzaj środka gruntującego dobiera się do stosowanego kleju.

Wykładzina dywanowa, PCV.

Należy stosować kleje przeznaczone do danego rodzaju okładziny np. klej ze sztucznej żywicy dyspersyjnej. W przypadku cienkich okładzin jak PCV możliwe jest wcześniejsze szpachlowanie zagruntowanego jastrychu.

TEL. 570 444 001

TEL. 533 100 221

www.wylewkaanhydrytowa.pl

mail: biuro@wylewkaanhydrytowa.pl